



PINTAKÄSITTELYAINEET

## FOSFAMIX

YHDISTETTY RASVANPOISTO JA RAUTAFOSFATOINTIAINE

### Käyttöalue

Raudan ja teräksen rautafosfatoiin suihkutuskäsittelyissä sekä alumiinin että sinkittyjen pintojen rasvanpoistoon ja oksidien liuottamiseen. Fosfamix muodostaa rautametallien pintaan tasaisen jopa 1,4 g/m<sup>2</sup> painoisen fosfaattikerroksen, joka muodostaa maalille hyvän tartuntapohjan ja toimii samalla korroosionestovälipinnoitteena.

### Ominaisuudet

Hapan, vaaleankellertävä kirkas neste.

### Tuoteseloste

Natriumfosfaattia	> 30 %
Fosforihappoa	5 - 15 %
Anionisia tensidejä	< 5 %
Ionittomia tensidejä	< 5 %

### Käyttöohje

Annostus: 1 – 2 %  
Käsittelyaika: 1 – 3 min  
Käyttölämpötila: 40 – 70 °C  
Käyttöliuoksen pH 3,5 – 5,5  
Tiivisteen pH 3,3  
Kylvyn seuranta titraamalla:  
Näyte 10 ml + 50 ml tislattua vettä  
Indikaattori fenolftaleiini  
Titrausliuos 0.1 n NaOH  
Titrauskerroin 0.25

### Huomioitavaa

Fosfamix käyttökylvyllä on hyvin voimakas öljynerotuskyky. Suositellaan öljynerottimen säännöllistä käyttöä.

### Työmenetelmät

Suihkupesumenetelmä.

### Tuotekoodi/ Pakkauskoko

423 465	20 l
423 469	200 l

### Varastointi

Lämmin/viileä varasto. Alkuperäispakkauksessa, tiiviisti suljettuna.

### Ympäristövaikutukset

Kts. käyttöturvallisuustiedote kohta 12.

### Jätteiden käsittely

Kts. käyttöturvallisuustiedote kohta 13.

### Valmistusmaa

Suomi

11/03



KiiltoClean<sub>oy</sub>

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi